

ORACAL

641

Termékleírás

Lágy PVC fólia fényes és matt felülettel.

Hordozóanyag

Egyik oldalán bevont speciális szilikon karton, 137 g/m², amely problémamentes kiszedést biztosít. A fehér fóliánál világoskékre színezett szilikon kartont alkalmaznak, hogy erősebb kontrasztot érjenek el a kivágott felirathoz viszonyítva.

Ragasztó

Poliakrilát diszperzió, nem visszaszedhető.

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmas rövid és középtávú kültéri jelölések, feliratok és dekorációk kivágó plottereken történő előállításához. Beltéri tartóssága szinte korlátlan.

Muszaki adatok*

| | |
|---|---|
| Vastagság (hordozó és ragasztó nélkül) | 0,075mm |
| Méretstabilitás (FINAT-TM 14) | acélra ragasztva nincs mérhető zsugorodás keresztirányban, hosszirányban < 0,4 mm |
| Vízállóság (50 021) | alumíniumra ragasztva, 48 óra után/23°C-on nincs változás |
| Hoállóság | alumíniumra ragasztva -40° és +80°C között nincs változás |
| Tapadási erő (FINAT-TM-1, 24 óra után rozsdamentes acélon) | min. 16 N/25 mm |
| Szakítószilárdság (DIN EN ISO 527) | |
| Hosszirányban | min. 19MPa |
| Keresztirányban | min. 19MPa |
| Szakítónyúlás (DIN EN ISO 527) | |
| Hosszirányban | min. 130% |
| Keresztirányban | min. 150% |
| Raktározás | 2 év |
| (20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett) | |
| Javasolt felragasztási hőmérséklet | +10°C fölött |
| Tartósság szakszerű feldolgozás és felragasztás mellett , függőleges kültéri kihelyezés esetén (közép-európai normál éghajlaton) | 3 év |

Figyelmeztetés:

A felületet, amelyre a fóliát ragasztják meg kell tisztítani a portól és a zsírtól. Frissen lakkozott felületnél legalább három hetet kell várni, míg a lakk teljesen megszárad.

Felhasználás előtt mindig tesztelni kell a fóliát a lakkozott felületre.

* A termékről kiadott valamennyi információ a gyártó ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapul. A számtalan felhasználási körülmény miatt javasolt az anyag alkalmazás előtti kipróbálása. A különböző tulajdonságokra megadott adatok jogilag kötelező garanciát nem jelentenek.