

ORACAL

6510

Termékleírás

Öntött PVC fólia, mely nagyon feltuno a nap minden szakában a fólia intenzív fényhatása miatt. Kifejezetten hatásos szürkületben és gyenge látási viszonyok között.

Hordozóanyag

Egyik oldalán bevont speciális szilikon karton, 137 g/m², amely problémamentes kisedést biztosít.

Ragasztó

Poliakrilát permanens.

Felhasználási terület

Kiválóan alkalmas kivágó plottereken történő feldolgozáshoz. Minden olyan jármű és közlekedési eszköz reklámhoz valamint táblák és feliratok előállításához alkalmas, amelyeknek figyelmet kell felkelteniük. Rövidtávú kültéri kihelyezésre használható. Beltéri tartóssága szinte korlátlan. Felragasztása szárazon ajánlott. Nagy értékű lakkozott felületekre felragasztása nem ajánlott.

Muszaki adatok*

Vastagság (hordozó és ragasztó nélkül)	0,110 mm
Vízállóság (50 021)	alumíniumra ragasztva, 48 óra után/23°C-on nincs változás
Hoállóság	alumíniumra ragasztva -40° és +90°C között nincs változás
Tapadási erő (FINAT-TM-1, 24 óra után rozsdamentes acélon)	15 N/25 mm
Szakítószilárdság (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 13 MPa
Keresztirányban	min. 13 MPa
Szakítónyúlás (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 100%
Keresztirányban	min. 100%
Raktározás	2 év
(20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	
Javasolt felragasztási hőmérséklet	+8°C fölött
Tartósság szakszerű feldolgozás és felragasztás mellett, függőleges kültéri kihelyezés esetén (közép-európai normál éghajlaton)	1 év

Figyelmeztetés:

A felületet, amelyre a fóliát ragasztják meg kell tisztítani a portól és a zsírtól. Frissen lakkozott felületnél legalább három hetet kell várni, míg a lakk teljesen megszárad. Felhasználás előtt mindig tesztelni kell a fóliát a lakkozott felületre.

* A termékről kiadott valamennyi információ a gyártó ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapul. A számtalan felhasználási körülmény miatt javasolt az anyag alkalmazás előtti kipróbálása. A különböző tulajdonságokra megadott adatok jogilag kötelező garanciát nem jelentenek.