

ORACAL

8510

Termékleírás

Speciális PVC fólia, amely polimer, nem vándorló lágyítókat tartalmaz, valamint rá- és átvilágításkor ugyanolyan színt mutat. A fólia csökkentett felületi fényessége megakadályozza a nem kívánt tükrözödést. Ezüst és arany színben valamint különböző szemcsefinomságú felülettel kapható.

Hordozóanyag

Egyik oldalán bevont speciális szilikon karton, 137 g/m², amely problémamentes kisedést biztosít.

Ragasztó

Oldószeres – poliakrilát, nem viaszszedhető.

Felhasználási terület

Mindenhol, ahol zúzmarahatás vagy gravírozott, csiszolt vagy homokfúvásos üveg hatásának az elérése a cél. Kifejezetten alkalmas kirakatüvegek, tükörfelületek és üvegajtók dekorálására. Kivágó plottereken feldolgozható.

Muszaki adatok*

Vastagság (hordozó és ragasztó nélkül)	0,080mm
Méretstabilitás (FINAT-TM 14)	acélra ragasztva nincs mérhető zsugorodás keresztirányban, hosszirányban < 0,2 mm
Tisztítószerrel szembeni ellenálló-képesség	akrilüvegre ragasztva: 8 órán keresztül mosólúgban (0,5%-os háztartási tisztítószer) szobahőmérsékleten és 65°C-on nincs változás
Hoállóság	akrilüvegre ragasztva -40° és +90°C között nincs változás
Tapadási erő (FINAT-TM-1, 24 óra után)	
akrilüvegre ragasztva	min. 18 N/25 mm
üvegre ragasztva	min. 16 N/25 mm
Szakítószilárdság (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 19MPa
Keresztirányban	min. 19MPa
Szakítónyúlás (DIN EN ISO 527)	
Hosszirányban	min. 130%
Keresztirányban	min. 150%
Raktározás	2 év
(20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	
Javasolt felragasztási hőmérséklet	+8°C fölött
Tartósság szakszerű feldolgozás és felragasztás mellett , függőleges kültéri kihelyezés esetén (közép-európai normál éghajlaton)	5 év

Figyelmeztetés:

A felületet, amelyre a fóliát ragasztják meg kell tisztítani a portól és a zsírtól. Frissen lakkozott felületnél legalább három hetet kell várni, míg a lakk teljesen megszárad. Felhasználás előtt mindig tesztelni kell a fóliát a lakkozott felületre.

* A termékről kiadott valamennyi információ a gyártó ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapul. A számtalan felhasználási körülmény miatt javasolt az anyag alkalmazás előtti kipróbálása. A különböző tulajdonságokra megadott adatok jogilag kötelező garanciát nem jelentenek.

